

## RUBAN PTFE

### 12 m x 12 mm x 0.075 mm

#### DESCRIPTION :

Tétrafluoroéthylène (PTFE) polymérisé laminé.

#### PROPRIÉTÉS :

- Compatible avec tous les matériaux typiques de canalisations. Convient pour l'eau, les produits chimiques, les acides, les alcalis, les solvants. Pour le gaz, utiliser la référence spécifique « ruban PTFE gaz 12x12mmx0.1 »
- Certificat WRAS n° 1609550 (Royaume Uni) apte pour l'eau potable.

#### APPLICATIONS :

- Étanchéité d'unions filetées plastiques ou métalliques dans les installations de conduits de fluides.
- Étanchéité d'unions filetées des conduits et réservoirs de carburants, des unités d'air conditionné, radiateurs, conduits réfrigérant et de décharge, systèmes hydrauliques et de freins.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Densité                     | Environ. 0.35 g/ml |
| Épaisseur                   | 0.075 mm           |
| Longueur                    | 12 m               |
| Largeur                     | 12 mm              |
| Résistance à la température | -180°C à 260°C     |

#### MODE D'EMPLOI :

Enrouler le ruban dans le sens des aiguilles d'une montre autour du filetage tout en appliquant une tension minimale pour que le ruban adopte la forme du filetage, une fois l'application terminée. Le nombre de tour à appliquer dépend du filetage comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Nombre de tours dépendant du pas de vis |
| 1 tour minimum pour un pas de vis de ¼" |
| 2 tours minimum un pas de vis de ¼ à ½" |
| 3 tours minimum un pas de vis ½ à 1"    |

## **STOCKAGE**

Conserver dans un endroit frais et sec dans le récipient d'origine, en évitant l'exposition solaire directe.

---

**PRÉSENTATION** : Consulter notre page web [www.unecol.com](http://www.unecol.com)

---

Les données sont fondées sur nos connaissances actuelles. Elles n'ont pas pour finalité d'assurer certaines propriétés. C'est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la pertinence des informations fournies pour toute utilisation particulière qu'il fera du produit.